



Pattex Štukový akryl

Extremne pružný akryl na disperznej báze

VLASTNOSTI

- vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu
- elastický
- vhodný na hrubé povrchy
- pretierateľný*
- pre interiér aj exteriér

* venujte pozornosť pokynom v technickom liste

OBLASTI POUŽITIA

Pattex Štukový akryl je vyplňovacia hmota na disperznej báze. Na použitie v interiéri aj exteriéri. Môže byť použitý ako pretierateľný akryl na praskliny v stenách, škáry medzi sadrokartónmi, škáry okolo okien a dverí. Veľmi dobre priľne k väčšine stavebných materiálov ako sú ometky, drevo, kameň a pod. Vhodný aj na vlhké a porézne materiály. Nie je vhodný na PE, PP, EPDM, PTFE, prírodný kameň a pod. Pred použitím skontrolujte citlivosť materiálov. Produkt je určený na použitie v domácnostiach.

PRÍPRAVA PODKLADU

Škáry musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všetkého, čo by mohlo brániť správnej príľnutiu. Škáry rozšírite pomocou vhodného nástroja a skontrolujte ich prídržnosť. Penetračný náter nie je nutný.

SPRACOVANIE

Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kartušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja. Kartušu zasuňte do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár rovnomerne. Povrch tmelu vyhladíte vlhkým drevkom alebo škárovacou stierkou navlhčenou v čistej vode. Chráňte pred dažďom, kým silikón na povrchu nezaschne. Spoj je pretierateľný najskôr nasledujúci deň po aplikácii v závislosti od hrúbky škáry.

NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajú pri teplote prostredia od +5 °C do +40 °C. Počas aplikácie a v dobe vytvrdzovania chráňte akrylát pred mrazom. Ihneď po dokončení práce s tmelom očistite pracovné náradie a znečistené plochy vodou, skôr ako dôjde k úplnému vytvrdnutiu. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Tmel nie je možné odstrániť rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí nesporebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Nevytvrdnutý obsah odložte na miesto určené obcou na ukladanie zvláštneho/nebezpečného odpadu. Uchovávajúte



mimo dosahu detí. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

BALENIE

Kartuša: 280 ml

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnom, uzavretom balení na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRDNUTÝ PRODUKT

Báza	polymér-disperzia
Hustota	1,5 g/cm ³
Doba zavádznutia*	max. 30 min.
Rýchlosť vytvrdzovania*	0,5 mm/24 hod.

VYTVRDNUTÝ PRODUKT

Tepelná odolnosť	cca od -20 °C do +70 °C
Farba	biela
Pretierateľný po	cca 1-3 dňoch
Max. priepustná celková deformácia	10 %
Pohybová schopnosť	20 %
Štruktúra povrchu	ľahko štruktúrovaný
5 m škára (6x6 mm)	cca 100 ml
Obsah VOC	0,13 kg/kg

* V závislosti od klimatických podmienok a od materiálu.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk